

TABELLA DELLE SOLIDITA' DI TINTA / Colour fastness values - AATCC Standards 2017

TESSUTO Fabric	COLORE Colour	LUCE Light AATCC 16		SFREGAMENTO Croaking AATCC 8		LAVAGGIO 40 °C Washing 40 °C AATCC 61-1A				LAVAGGIO 49 °C Washing 49 °C AATCC 61-2A				ACQUA Water AATCC 107				SUDORE Perspiration AATCC 15				ACQUA DI MARE Sea water AATCC 106				ACQUA di PISCINA Chlorinated water AATCC 162	
		20 AFU		Secco Dry	Umido Wet	C.C.	S.CO	S.PA	S.PL	C.C.	S.CO	S.PA	S.PL	C.C.	S.CO	S.PA	S.PL	C.C.	S.CO	S.PA	S.PL	C.C.	S.CO	S.PA	S.PL	C.C.	
		C.C. Cambiamento di colore-Colour change - S.PL/PA/CO Stingimento su / Staining on polyester/polyamide/cotton																									

TULIPE	azzurro	2	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4	
	bianco	2.5	5	5	4.5	5	5	5	4.5	5	5	5	4.5	5	5	5	4.5	5	5	5	4.5	5	5	5	3.5
	blu cina	4	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	2
	charlie	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4.5	3.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
	delft	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4	4	4.5	4
	giallo	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4	4.5
	hill	3	4.5	3.5	4.5	3	4	4.5	4.5	3	3	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
	inca	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4	4	4.5	4.5	4.5	4	4	4.5	3.5
	larix	4.5	4.5	4	4.5	4	4.5	4.5	4.5	3	3	4.5	4.5	3.5	3.5	4	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4	3.5	4	4
	nautilus	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4
	nero	4.5	4	2.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4	4.5	4.5
	nubia	3	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4
	porpora	4.5	4.5	3	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4	3.5	4.5	4.5	4	4	4.5	4.5	4	3	4	4.5	4	3.5	4	4
	rubrum	4.5	4.5	3.5	4.5	3.5	3.5	4.5	4.5	3	2.5	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4
turin	4	4.5	3	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4	3.5	4.5	4.5	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4	4.5	4	
TULIPE : 86% polyamide 14% elastane - 145 g/m2 (±5%) - h: 140 cm (±3 cm) // TULIPE PLUS : 91% polyamide 9% elastane - 200 g/m2 (±5%) - h: 155 cm (±3 cm)																									

convertex.it

MELANY	blues	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	Melany colori scuri / dark colours: 86% polyamide 14% elastan 110 g/m ² - h: 150 cm					
	forest	4.5	4	4.5	4	4.5	4.5	4.5	3.4	4	4	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4	4.5							
	grey	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5							
	mosto	4	2.5	4.5	3.5	4.5	4.5	4.5	3	4.5	4.5	4.5	3.5	4	4	4.5	3.5	4	4						
	cielo	4.5	4.5	4.5	3	4.5	4.5	4	2.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5						
	green	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5						
	jeans	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5						
	lilla	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5						
	menta	4.5	4	4.5	4	4.5	4.5	4.5	3	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5						
	orange	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4.5	3.4	3.4	4	4.5	3.4	3.4	4						
	pink	4.5	4	4	4.5	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4	4	4.5	4.5	4	4	4.5						
	sabbia	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5						
	uva	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4	4	4.5	4.5	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5						

VALUTAZIONI/Assessments	1	2	3	4	5	6	7	8
ALTRI TEST/Other tests	1	2	3	4	5			
VALUTAZIONI/Assessments	debole/weak	scarsa/limited	abbastanza buona/fair	buona/good	ottima/excellent			

ETICHETTATURA di MANUTENZIONE	Significato Description of process
Textile care labelling	Lavaggio: normale in macchina a temperatura massima di 40°C / Washing: machine wash at 40°C
SIMBOLI / Symbol	Candeggiatura: il tessuto non sopporta il trattamento con cloro / Bleaching: do not use chlorine-based bleach
     	Asciugatura: non asciugare in tamburo. Asciugare in verticale (appeso) dopo centrifugazione e spremitura / Drying: avoid spin dry. Squeeze off excess water or delicate spin. Hang to dry
	Stiratura: temperatura massima di 110°C / Ironing: maximum sole-plate temperature of 110°C
	Lavaggio a secco: lavabile con percloroetilene / Dry cleaning: articles which are suitable for dry cleaning in perchloroethylene

Raccomandiamo la massima attenzione nella lettura dei valori di solidità. Sconsigliamo abbinamenti tra colori con valori di solidità a Lavaggio, Acqua e Acqua di mare inferiori a 4-5 / 4.5

Please pay special attention to the above values. Combination of colours is not recommended when the fastness values of Washing, Water and Sea water are lower than 4.5

coll. ECO SOFT