

# CONVERTEX

## STRETCH FABRICS



### SCHEMA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data

July 2023

Articolo / Article :

## TRANSFERT 200

Warp knit fabric – other : NC 6004 1000

Composizione / Composition :

**80 % POLYESTER 20 % ELASTANE**

ELASTANE (LYCRA® XTRA LIFE™)

Peso / Weight ( +/- 5 % ) : **200 g/m<sup>2</sup>**  
Peso / Weight ( +/- 5 % ) : **300 g/m lin.**  
Maglie / Courses : **42 / cm**

Altezza / Width (+/- 2%): **150 cm**  
Pezza / Piece : **70 m**  
Cannette / Wales : **26 / cm**

**Stabilità Dimensionale – Lavaggio 40° C**  
**Dimensional stability – Washing 40° C**  
BS EN ISO 6330 at 40°C – flat dry

altezza / width : **max -3%**      lunghezza / length : **max -3%**

**Stabilità Dimensionale – Vapore**  
**Dimensional stability - Steam**

altezza / width : **max -3%**      lunghezza / length : **max -3%**

**Resistenza al Pilling**  
**Resistance to Pilling**

NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto: **5**      su lana: **4/5**  
on fabric      on wool

**Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)**  
**Stretch to Dynamometer (+/- 15%)**

INSTRON 3343 - 3.6 kg – strip test – size of the tested sample 100 mm x 50 mm

altezza / width : **110%**      lunghezza / length : **160%**  
(min 93% - max 126%)      (min 136% - max 184%)

**Modulo 40% / modulus 40%**

altezza / width : **140-220 g**      lunghezza / length : **100-190 g**

**Allungamento Manuale (+/- 15 % )**  
**Hand Elongation**

altezza / width : **115%**      lunghezza / length : **165%**  
(min 97% - max 132%)      (min 140 % - max 190%)

Simboli di manutenzione / Care labelling codes:

