



STANDARD  
100

1000783.0  
CENTROCOT

## DATA SHEET 2013

Articolo / Article	<b>711</b>	ALLOVER ELAST.JACQUARD F.48E			
		ELASTIC JACQUARD ALLOVER LACE			
Composizione / Fiber content	83,0% PA + 17,0% EA	NC 5804 2100 - HTSUS 5804 2100 00 - TARIC RU 5804 2190 00			
		Specifications	UM	Tolerance Min / Max	
Altezza tessuto / Width		155,00	CM	147,00 /	163,00
Rapporto disegno / Pattern repeat		12,10	CM	11,40 /	12,70
Peso tessuto / Weight		95,00	GR/MTQ	85,00 /	105,00
		145,00	GR/MTL	135,00 /	155,00
Dinamometro / Dinamometer		Hounsfield			
Forza / Load		3,50	KG		
Dimensioni campione / Sample dimension	Lunghezza / Length	10,00	CM		
	Altezza / Width	5,00	CM		
Elasticità dinamometrica / Elongation test on dinamometer	Lunghezza / Length	165,00	%	150,00 /	180,00
	Altezza / Width	130,00	%	115,00 /	145,00
Resistenza allo scoppio / Bursting strength		1,20	KG/CMQ	1,20	
Stabilità al lavaggio / Shrinkage		40	°C	one wash	
Metodo asciugatura / Drying condition		in piano a temperatura ambiente			usual atmosphere flat expanded
	Lunghezza / Length	-5,00	%	0 /	-5,00
	Altezza / Width	-5,00	%	0 /	-5,00
Scarto angolare / Skew		6,00	%		

  

Solidità colori Colour fastness	Bianco AA White AA	Nero CC Black CC	Colorato* Colours*	Norme Specifications
al lavaggio / to washing	5	3 / 4	3 / 5	ISO 105-C06-A1S
alla luce / to light	4	4 / 5	3 / 5	ISO 105-B02 10h
al sudore / to perspiration	5	3 / 4	3 / 5	ISO 105-E04
allo sfregamento / to rubbing	5	4	3 / 5	ISO 105-X12
PH	4 / 7,5	4 / 7,5	4 / 7,5	ISO 3071

Norme di manutenzione / Maintenance	
Temperatura al lavaggio / Washing temperature	40°
Lavaggio con cloro / Chlore washing	NO
Asciugamento a tamburo / Drying in tumbler	YES
Stiro / Ironing	YES
Lavaggio a secco / Dry cleaning	YES



(\*) Questi valori variano da colore a colore / These specifications may vary from colour to colour  
 Per l'articolo stampato i dati tecnici potranno subire una variazione del +/- 10%  
 For printed article the technical data could change of +/- 10%

Commenti / Comments

