

# CONVERTEX

TESSUTI ELASTICI MADE IN ITALY

CONVERTEX SRL - Sede Legale: Via Volturmo 2/C, 00185 Roma - Sede Operativa: Via Colalillo, 86021 Bojano CB - P. Iva 02017750429  
tel 0874.778050, 380.7591909 - fax 0874 782327 - numero verde 840 690309 - info@convertex.it - ww.convertex.it - cap. soc. € 200.000

## DATA SHEET

CATEGORY **SPECIAL EFFECTS FABRICS**

ARTICLES **AXUM, CIAK, DIA, FAR, FLE, HOT, KIRK, MILD, MUSA,  
PAL, SAMO, SER, TIE, TRIM, TROY, TUL, VEGA, ZEB, ZUMA**

LAMINATED CIRCULAR TEXTILE FABRICSS WITH COVERAGE FILM 100% POLYESTER

NC 5903 9099 - Taric US: 5903 9025 00

COMPOSIZIONE COMPOSITION	ELASTAN POLIESTERE			16% 84%
PESO WEIGHT	95 GM/M2 +- 5%	ALTEZZA WIDTH	160 CM	+- 5%

## MACCHINA CIRCOLARE

STABILITA' DIMENSIONALE DIMENSIONAL STABILITY	LAVAGGIO 40°C WASHING	TRAMA WEFT 40°C	+1% ORDITO WARP	- 3% +1%	- 5%
--	--------------------------	--------------------	--------------------	-------------	------

PROVE DINAMOMETRO ELETTRONICO ELECTRONIC DYNAMOMETER TESTS	TRAMA WEFT ORDITO WARP	180 % 140 %	+ - 20% + - 20%
---	---------------------------	----------------	--------------------

MACCHINA:ACQUATI MACHINE	CARICO 15 N LOAD	VELOCITA' 25 CM/MIN SPEED	CAMPIONE 50x100 MM SAMPLE	SCALA 0 - 20 N SCALE
-----------------------------	---------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------

PROVE ALLUNGAMENTO MANUALE HAND ELONGATION TESTS	TRAMA WEFT ORDITO WARP	200 % 140 %	+ - 20% + - 20%
---	---------------------------	----------------	--------------------



SI RACCOMANDA DI TESTARE OGNI BAGNO/CONSEGNA PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI LAVORAZIONE.  
PLEASE TEST EACH DYE BATCH/DELIVERY BEFORE PRINTING, CUTTING, SEWING, ETC.

WE RESERVE THE RIGHT TO VARY THE ABOVE DATA, AS AND WHEN NECESSARY, TO IMPROVE OUR PRODUCT  
Roma 27/07/2022