CONVERTEX
TESSUTI ELASTICI MADE IN ITALY
CONVERTEX SRL - Sede Legale: Via Volturno 2/C, 00185 Roma – Sede Operativa: Via Colalillo, 86021 Bojano CB - P. Iva 02017750429
tel 0874.778050, 380.7591909 - fax 0874 782327 – numero verde 840 690309 - info@convertex.it - ww.convertex.it - cap. soc. € 250.000

January 2023

Commercial - Technical Data of the **Fabric category: DUPLEX**

Textile composed of more layers of textile materials assembled with polyurethane of man made fibers
NC 5811 0000 - HTSUS: 5811 0030 00

Fabrics in this category:
1) DOUBLE (410 g/sqm), 2) TRIPLE (420 g/sqm), 3) MIDI (430 g/sqm), 4) MAGNUM (440 g/sqm)

Composition: 80 % PA or PA recycled or PES 20 % EA

Weight g/m2 (+/- 5 %) :	**410-420-430-440**	Altezza / *Width* (+/- 2%):	**150 cm**
Weight g/ml (+/- 5 %) :	**615-630-645-660**	Pezza / *Piece* :	**30-35 m**
Maglie / *Courses* :	**22 / cm**	Cannette / *Wales* :	**26 / cm**

Stabilità Dimensionale – Lavaggio/*Washing* 40° C
BS EN ISO 6330
altezza / *width* : **max -1.4%** lunghezza / *length* : **max -2.3%**

Stabilità Dimensionale – Vapore/*Steam*
DIN 53894: 1979
altezza / *width* : **max -1.7%** lunghezza / *length* : **max -1.4%**

Resistenza al Pilling/*Resistance to Pilling*
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations
su tessuto/*on fabric* : **5** su lana/*on wool* : **5**

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)
UNI EN 14704-1: 2005: 35 N (circa 3,5 kg)

Tinto / *Plain dyed* altezza / *width* : **126%** lunghezza / *length* : **64%**

Modulo 40% / modulus 40%

Tinto / *Plain dyed* altezza / *width* : **430 g** lunghezza / *length* : **918 g**

Simboli di manutenzione / Care labelling codes:



RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYEBATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
1000783.O CENTROCOT